

Al MG 4,5 MN

Barrette per alluminio e le sue leghe

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE: AWS A5.10: ER 5183
EN ISO 18273: S Al 5183

PROPRIETA': Altig AlMg4.5Mn è una barretta in alluminio 5183 che deposita una lega Al-4.5Mg0.7Mn4,5. Adatta all'utilizzo con gas protettivo Ar oppure con miscele protettive gassose Ar+He. Ottime caratteristiche meccaniche con buona tenacità e resistenza alla corrosione, non adatto ad applicazioni per alte temperature.

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Rs N/mm	Rottura N/mm	A5d (%)
>= 125	>= 275	>= 17

ANALISI CHIMICA DEL DEPOSITO:

Al	Si	Mn	Cr	Mg	Ti	Fe	Cu
				4,5	0,1	0,1	

CONDIZIONI DI IMPIEGO:



NOTE:

Nessuna